

# arcotest®

Made in Germany

## arcospray 38 38 mN/m • 38 dyn/cm

### VOOR HET TESTEN VAN DE OPPERVLAKTESPANNING



Art.-Nr.: 40.80238.0  
UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

**Waarde oppervlaktespanning bereikt**

**38 mN/m • 38 dyn/cm**  
**Nauwkeurigheid:** +/- 1 mN/m  
**Verkrijgbaar** in sprayflacon

**3,4 fl oz / 100 ml**



De testinkt arcospray 38 is een testvloeistof met 38 mN/m oppervlaktespanning. Deze inkt is ontwikkeld om snel te kunnen vaststellen of het oppervlak vetvrij is, omdat u ervan kunt uitgaan dat het vanaf deze waarde vetvrij is. arcospray 38 kan na opbrengen door warmtestraling - infrarood - worden verwijderd zonder resten achter te laten. Geteste onderdelen kunnen opnieuw worden gebruikt. Niet alleen grote oppervlakken, maar ook zeer kleine oppervlakken, zoals kettingschakels, kunnen eenvoudig en snel worden beoordeeld met de arcospray 38.



**De oppervlaktespanning wordt bepaald door de testinkt op de te beoordelen oppervlakken te spuiten**


**Gebruik:**

- Houd de sprayflacon op een afstand van ongeveer 15 cm van het testoppervlak
- 2 tot 4 x spuiten

**Resultaat:**

Als de testinkt samentrekt, is de oppervlaktespanning van het testvlak lager dan 38 mN/m.

Als de opgebrachte inkspray onveranderd blijft, is de waarde van de oppervlaktespanning 38 mN/m bereikt of iets hoger.



**Waarde oppervlaktespanning niet bereikt**

- Ideaal voor zeer kleine en grote oppervlakken
- Gebruiksvriendelijk
- Niet giftig
- Niet schadelijk voor de gezondheid
- Niet schadelijk voor het milieu
- Restvrij testen van oppervlakken
- Arcospray-inkt eenvoudig op te brengen
- Resultaat binnen 2 seconden zichtbaar
- Contactloos oppervlakken testen

